

PERLENPRESS HS



Papier Journal Standard

Paramètres

	méthode	unité	but				
grammage	ISO 536	g/m ²	40	42.0	45	48.8	52
blancheur	ISO 2470/2471	%	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
opacité	ISO 2470/2471	%	91.0	92.0	93.0	94.0	94.5
épaisseur	DIN EN 20534	µm	50.0	52.0	56.0	58.0	61.0
lissé côté	ISO 8791	µm	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
teint a	ISO 2470/2471		-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
teint b	ISO 2470/2471		3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

finissage des bobines

dimensions

tolérances

	min.	max.	min.	max.
laize des bobines	40 cm	300 cm	- 1 mm	+ 1 mm
diamètre extérieur	100 cm	150 cm	- 5 cm	+ 1 cm
diamètre du mandrin	7.6 cm			

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer la gamme, les teintes et les caractéristiques de produits au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché.

Nos produits sont aussi disponible avec le certificat FSC.

Perlen, 01.06.2011

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch

www.perlen.ch