

PERLENPRESS

Extra 70 HS



Papier Journal amélioré

Paramètres

	méthode	unité	but		
grammage	ISO 536	g/m ²	45	48.8	52
blancheur	ISO 2470/2471	%	68.0	68.0	68.0
opacité	ISO 2470/2471	%	92.0	93.0	94.0
épaisseur	DIN EN 20534	µm	57.0	60.0	63.0
Lissé côté	ISO 8791	µm	2.2	2.2	2.2
teint a	ISO 2470/2471		0.0	0.0	0.0
teint b	ISO 2470/2471		0.3	0.3	0.3

finissage des bobines

dimensions

tolérances

	min.	max.	min.	max.
laize des bobines	40 cm	300 cm	- 1 mm	+ 1 mm
diamètre extérieur	100 cm	150 cm	- 5 cm	+ 1 cm
diamètre du mandrin	7.6 cm			

La Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer la gamme, les teintes et les caractéristiques de produits au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché.

Nos produits sont aussi disponibles avec le certificat FSC.

Perlen, 01/06/2011

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch

www.perlen.ch