

PERLENPRESS CS



Zeitungsdruckpapier Standard

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Soll				
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	40	42.0	45	48.8	52
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0
Opazität	ISO 2470/2471	%	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5
Dicke	DIN EN 20534	µm	65.0	69.0	73.0	80.0	81.0
Rauhigkeit Oberseite	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Rauhigkeit Unterseite	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Farbton a	ISO 2470/2471		-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
Farbton b	ISO 2470/2471		4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min. max.
41 cm 200 cm
100 cm 150 cm
7.6 cm

Toleranzen

min. max.
- 1 mm + 1 mm
- 5 cm + 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, 01.01.2010

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch
www.perlen.ch