

# PERLENPRESS

## Extra 70 CS

QUALITY

### Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert.

### Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Soll		
<b>Flächengewicht</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>45</b>	<b>48.8</b>	<b>52</b>
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	69.0	69.0	69.0
Opazität	ISO 2470/2471	%	91.0	92.0	93.0
Dicke	DIN EN 20534	µm	68.0	74.0	77.0
Rauhigkeit Oberseite	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4
Rauhigkeit Unterseite	ISO 8791	µm	3.4	3.4	3.4
Farbton a	ISO 2470/2471		0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471		0.6	0.6	0.6

#### Rollenausüstung

Rollenbreite  
Rollendurchmesser  
Hülsenlochweite

#### Rollendimensionen

min.	max.
41 cm	200 cm
100 cm	150 cm
7.6 cm	

#### Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, 01.01.2010

**Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01**  
**info@perlen.ch**  
[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)