

PERLENPRESS

Extra 70 HS

QUALITY

Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert.

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Soll		
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	45	48.8	52
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	68.0	69.0	70.0
Opazität	ISO 2470/2471	%	92.0	93.5	94.0
Dicke	DIN EN 20534	µm	60.0	65.0	69.0
Rauhigkeit Oberseite	ISO 8791	µm	2.6	2.6	2.6
Rauhigkeit Unterseite	ISO 8791	µm	2.6	2.6	2.6
Farbton a	ISO 2470/2471		0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471		0.6	0.6	0.6

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
41 cm	200 cm
100 cm	150 cm
7.6 cm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, 01.01.2010

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch
www.perlen.ch